



Quality insulation
with a personal touch

FICHE TECHNIQUE NESTAAN® SYSTEMES POLYURETHANE



NESTAAN® ISO 30

Application	NESTAAN® ISO 30 est un polyisocyanate sans solvant à utiliser avec les composants NESTAAN® POLY pour la production de polyuréthane rigides et semi-rigides. Il s'agit d'un mélange de polyisocyanates avec 4,4'-diphénylméthane-diisocyanate (MDI) don't le composant principal.
--------------------	---

Propriétés de produit		
	B-Composant	Unité
Apparence	Liquide brun foncé	
Densité 20°C	1210 – 1250	g/l
Viscosité 20°C	150 - 250	mPa.s
Teneur d'isocyanate (NCO)	> 30	%
Teneur chlore totale	< 0,8	%
Teneur de chlore hydrolysable	< 0,3	%

Emballage	
NESTAAN® ISO 30 peuvent être fournis dans	
Bidons en plastique	30 kg net
Les fûts métalliques	60 of 250 kg net
IBC's	1250 kg net
En vrac	23000 kg

Conservation et entreposage		
		Unit
Température de stockage	5 - 30	°C
Durée de conservation (dans un emballage fermé et scellé)	6	mois

Remarques
<p>Tous nos produits doivent être traités par des personnes compétentes en la matière. En cas de doute, vous devez nous contacter. Lors du traitement du polyuréthane, il faut tenir compte du risque d'incendie. Toutes les mesures doivent être prises pour éviter que les produits ne s'enflamment. Il convient par ailleurs de s'assurer que des moyens d'extinction appropriés sont à portée de main. Lors d'une application à l'intérieur, la surface de mousse doit toujours être recouverte d'une couche d'une résistance au feu suffisante. En cas d'application à l'extérieur, la surface de mousse doit être revêtue d'une couche de protection.</p> <p>Nos conseils relatifs à l'application technique, qu'ils soient verbaux, écrits ou étayés par des essais, sont fournis de bonne foi, mais sans aucune garantie, même à l'égard des droits éventuels de toute tierce partie. Ils ne vous dispensent pas de l'obligation de contrôler l'adéquation de tout produit livré par nos soins par rapport aux procédures et objectifs visés.</p> <p>L'application, l'utilisation et le traitement des produits échappent à notre contrôle et relèvent ainsi de la seule responsabilité de l'utilisateur. Nestaan décline toute responsabilité pour tout dommage (en ce compris tout dommage vis-à-vis de tiers et tout dommage consécutif) occasionné par l'application de ses produits. À cette fin, nous vous renvoyons à la limitation de responsabilité de nos conditions générales.</p> <p>Tout cela, selon les normes énoncées dans nos conditions générales de vente et de livraison.</p>